

**3D-декоративная термоклеевая пленка  
серии 2310, 2312, 2351, 231EM**

**1. Описание:**

Полиуретановая термоклеевая цветная пленка, толстая и/или с объемным тиснением, принтом и эффектами, средней эластичности.

Толщина пленки: 130-520 микрон.

Ширина: 1200 мм(2351, 231EM) , 1300мм (2310, 2312), 1450 мм(2351)

Точка плавления клея: 130° С.

**2. Настройки оборудования:**

*Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.*

**Угол заточки ножа плоттера:** 60°. Обязательно надо делать предварительный тест качества резки!!!

**Температура термопереноса:** 130-160° С.

**Время удержания на термопрессе:** 10-20 сек.

**Давление термопресса:** среднее 4-6 кг (bar).

**3. Инструкция:**

- создать необходимое изображение и загрузить его в программу лазера или плоттера;
  - перед началом резки необходимо снять/удалить защитную пленку прозрачного или иного цвета на клеевой стороне (если она там есть);
  - вырезать на плоттере или лазере изображение **в зеркальном виде**;
  - удалить (вычистить) ненужные фрагменты (для удобства используйте крючок для выборки с подложки);
  - предварительно прогреть и прогладить изделие или ткань в тер Нагревательный элемент 345мопрессе прим. 3-5 сек.;
  - положить вырезанную аппликацию на изделие (крой /заготовку) подложкой вверх;
  - закрыть изображение тефлоновым листом;
  - прижать термопрессом на10-20 сек.;
  - снять подложку после полного остывания - 5-10 мин;
- Без подложки повторно не прогревать,, в противном случае 3Дрисунк будет испорчен!**
- аппликация готова после полного остывания – 30 мин или после охлаждения до 5-10°С.

**4. Ткани:**

Подходит для нанесения на: хлопок, лен, смесовые ткани, полиэстер, нейлон, кожа. Ткани, которые дают термоусадку, должны предварительно пройти соответствующую термообработку. При нанесении на ткани с покрытиями и/или пропитками (водоупорные, огнестойкие, тифлон, силиконовой и т.п.) обязательно делать тест нанесения с последующей стиркой (3-5 циклов).

**5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**

**Температура:** до 40°С, вывернув наизнанку. *Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.*

**Глажка:** не рекомендуется.

**Химчистка:** нет.

**Машинная сушка:** не рекомендуется.

**Внимание !!!** *Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер. Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.*

Звоните по телефонам: +7(812)611-11-37 , пишете [6111137@mail.ru](mailto:6111137@mail.ru) или приходите в наш офис в Санкт-Петербурге и мы ответим на все ваши вопросы. Проконсультируем Вас по выбору наиболее предпочтительной для Ваших задач термоклеевой пленки, а так же **бесплатно** поможем подобрать оптимальные режимы ее нанесения на ваши ткани!