

1. Описание:

Полиуретановая тонкая мягкая термоклеевая пленка с перфорацией, средней эластичности. Предназначена для плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань. Толщина пленки 50 микрон. Точка плавления клея 130° С. Подложка - клейкий полиэстер.

2. Настройки оборудования:

Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.

Угол заточки ножа плоттера: 45°. Обязательно надо делать предварительный тест качества резки!!!

Температура термопереноса: 150-160° С.

Время удержания на термопрессе: 15-20 сек.

Давление термопресса: среднее 3-6 кг (bar).

3. Инструкция:

- создать необходимое изображение и загрузить его в программу плоттера;
- перед началом резки необходимо снять/удалить защитную пленку прозрачного или иного цвета на клеевой стороне (если она там есть);
- вырезать на плоттере изображение **в зеркальном виде**;
- удалить (вычистить) ненужные фрагменты (для удобства используйте крючок для выборки с подложки);
- предварительно прогреть и прогладить изделие или ткань в термопрессе прим. 3-5 сек.;
- положить вырезанную аппликацию на изделие (крой /заготовку) подложкой вверх;
- закрыть изображение тефлоновым листом ;
- прижать термопрессом на 10-25 сек.;
- снять подложку после полного остывания - 5-10 мин;
- аппликация готова после полного остывания – 30 мин или после охлаждения до 5-10°С.

4. Ткани:

Подходит для нанесения на: хлопок, лен, смесовые ткани, полиэстер, нейлон, лайкра, кожа. Ткани, которые дают термоусадку, должны предварительно пройти соответствующую термообработку. При нанесении на ткани с покрытиями и/или пропитками (водоупорные, огнестойкие, тефлон, силиконовой и т.п.) обязательно делать тест нанесения с последующей стиркой (3-5 циклов).

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):

Температура: до 60°С, вывернув наизнанку. Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.

Глажка: теплым утюгом с обратной стороны

Химчистка: да.

Машинная сушка: да.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер. Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

Звоните по телефонам: +7(812)611-11-37 , пишите 6111137@mail.ru или приходите в наш офис в Санкт-Петербурге и мы ответим на все ваши вопросы. Проконсультируем Вас по выбору наиболее предпочтительной для Ваших задач термоклеевой пленки, а так же **бесплатно** поможем подобрать оптимальные режимы ее нанесения на ваши ткани!